

Vopsele mate pe bază de solvent SELEMIX®

Data :
 Octombrie 2020

Produsele de mai jos pot fi combinate pentru a obține finisaje semi-mate sau semi-lucioase:

| | |
|-----------------|--|
| 4-0090 + 4-0015 | Lac Selemix (finisaj lucios și mat) |
| 7-330 + 7-320 | Vopsea celulozică (finisaj lucios și mat) |
| 7-410 + 7-412 | Vopsea epoxidică (finisaj lucios și mat) |
| 7-512 + 7-511 | Vopsea poliuretanică 2K (finisaj lucios și mat) |
| 7-610 + 7-611 | Vopsea 1K cu uscare rapidă (finisaj lucios și mat) |

RAȚII DE AMESTEC PENTRU FINISAJE MATE – Lac 4-0090 + 4-0015

| Produs | Finisaj Mat | Finisaj Semi-Mat | Finisaj Semi-lucios | Finisaj Lucios |
|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|
| Lac mat 4-0015 | 100 | 95 | 85 | - |
| Lac lucios 4-0090 | - | 5 | 15 | 100 |
| Nivel luciu (60°) | 10-20% | 20-30% | 40-50% | 80-90% |
| A se consulta Fișa tehnică nr: | 598 | 598 | 598 | 598 |

RAȚII DE AMESTEC PENTRU FINISAJE MATE–Vopsea celulozică 7-330 + 7-320

| Produs | Finisaj Mat | Finisaj Semi-Mat | Finisaj Semi-lucios | Finisaj Lucios |
|--|---------------|------------------|---------------------|----------------|
| Vopsea celulozică mată 7-320 | 800 | 600 | 400 | - |
| Vopsea celulozică lucioasă 7-330 | - | 200 | 400 | 750 |
| Bază de nuanțare (pigmenți) Selemix NPXX | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Nivel luciu (60°) | 10-20% | 20-30% | 40-50% | 80-90% |
| A se consulta Fișa tehnică nr: | 515 | 515 | 515 | 516 |

RAȚII DE AMESTEC PENTRU FINISAJE MATE–Vopsea epoxidică 7-410 + 7-412

| Produs | Finisaj Mat | Finisaj Semi-Mat | Finisaj Semi-lucios | Finisaj Lucios |
|---|---------------|------------------|---------------------|----------------|
| Vopsea epoxidică mată 7-412 | 800 | 600 | 500 | - |
| Vopsea epoxidică lucioasă 7-410 | - | 100 | 200 | 700 |
| Bază de nuanțare (pigmenți) Selemix NPXX | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Nivel luciu (60°) | | | | |
| Uscare la aer (aplicare pe metal) | 10-15% | 40-50% | 75-85% | >90% |
| Uscare la aer (aplicare pe grund) | 15-20% | 55-65% | 75-85% | >90% |
| Uscare la cabină (aplicare pe metal) | 20-25% | 50-60% | 80-90% | >90% |
| Uscare la cabină (aplicare pe grund) | 25-30% | 65-75% | 80-90% | >90% |
| A se consulta Fișa tehnică nr: | 522 | 522 | 522 | 520 |

RAȚII DE AMESTEC PENTRU FINISAJE MATE–Vopsea poliuretanică 7-512 + 7-511

| Produs | Finisaj Mat | Finisaj Semi-Mat | Finisaj Semi-lucios | Finisaj Lucios |
|--|---------------|------------------|---------------------|----------------|
| Vopsea mată 7-511 | 800 | 600 | 500 | - |
| Vopsea lucioasă 7-512 | - | 100 | 200 | 700 |
| Bază de nuanțare (pigmenți) Selemix NPXX | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Nivel luciu (60°) | | | | |
| Uscare la aer | 5-10% | 15-20% | 50-55% | >90% |
| Uscare la cabină | 15-20% | 25-30% | 55-60% | >90% |
| A se consulta Fișa tehnică nr: | 536 | 573 | 575 | 537 |

RAȚII DE AMESTEC PENTRU FINISAJE MATE

-Vopsea sintetică cu uscare rapidă 7-610 + 7-611

| Produs | Finisaj Mat | Finisaj Semi-Mat | Finisaj Semi-lucios | Finisaj Lucios |
|--|---------------|------------------|---------------------|----------------|
| Vopsea mată cu uscare rapidă 7-611 | 72 | 60 | 50 | - |
| Vopsea lucioasă cu uscare rapidă 7-610 | - | 12 | 22 | 70 |
| Bază de nuanțare (pigmenți) Selemix NPXX | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aditiv 6-530 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Nivel luciu (60°) | 10-20% | 30-40% | 45-55% | 90-95% |
| A se consulta Fișa tehnică nr: | 541 | 541 | 541 | 540 |

Atenție!

Nivelurile de luciu/ finisaj mat menționate în prezenta fișă tehnică sunt măsurate la 60° C și la o grosime a filmului uscat de 50-60 microni.

Nivelul de luciu descris este orientativ și poate varia în funcție de culoare, modul de aplicare și condițiile de uscare.

PRODUSE DESTINATE EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile din prezenta fișă tehnică au rol orientativ. Utilizarea produselor în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul utilizatorului. PPG nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea neconformă a produselor (cu excepția cazului în care rănirea sau decesul survin din motive imputabile/neglijenței PPG). Informațiile din prezenta fișă tehnică pot suferi modificări ca urmare a politicii de dezvoltare continuă a PPG. Timpul de uscare precizat se referă la uscarea la 20°C. Grosimea filmului, nivelul de umiditate și temperatura pot influența durata de uscare.

PENTRU DETALII SUPLIMENTARE CONTACTAȚI:

Departamentul Relații Clienți
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, Anglia
Tel: 01449 771771