

SELEMIX® MATOVÁNÍ - VODOUŘEDITELNÉ LAKY

Datum vydání:
Říjen 2020

Následující produkty Selemix lze kombinovat pro získání polomatných a pololesklých povrchů:

8-110 + 8-111	2K jednovrstvý lak (Lesklý a matný)
8-552 + 8-553	2K PUR vrchní lak (Lesklý a matný)
8-863 + 8-864	1K syntetický vodouředitelný vrchní lak (Lesklý a matný)

POMĚRY MATOVÁNÍ U POJIV 8-110 + 8-111 2K jednovrstvý vrchní lak

Produkt	Matný	Polo-matný	Saténový	Polo-lesklý	Lesklý
Matné pojivo 8-111	60	50	45	36	-
Lesklé pojivo 8-110	-	10	15	24	60
Selemix WBXX pigmenty	40	40	40	40	40
Stupeň lesku (60°)	10-20%	30-40%	40-50%	60-70%	>90%
Více informací v TDS číslo:	614	614	614	614	614

POMĚRY MATOVÁNÍ U POJIV – 8-552 + 8-553 2K PUR vrchní laky

Produkt	Matný	Polo-matný	Polo-lesklý	Lesklý
Matné PUR pojivo 8-553	60	36	30	-
Lesklé PUR pojivo 8-552	-	24	30	60
Selemix WBXX pigmenty	40	40	40	40
Stupeň lesku (60°)	10-20%	40-50%	50-60%	>80%
Více informací v TDS číslo:	610	610	610	608

POMĚRY MATOVÁNÍ U POJIV – 8-863 + 8-864 vodouředitelné vrchní laky

Produkt	Matný	Polo-matný	Polo-lesklý	Lesklý
Matné rychleschnoucí pojivo 8-864	75	40	25	-
Lesklé rychleschnoucí pojivo 8-863	-	35	50	75
Selemix WBXX pigmenty	25	25	25	25
Stupeň lesku (60°)	10-20%	20-30%	50-60%	>80%
Více informací v TDS číslo:	613	613	613	612

Poznámka:

Všechny úrovně lesku / matu se měří při 60 stupních a platí pro tloušťky suchého filmu 40-50 mikronů u vrchních laků a 60-70 mikronů u 8-110 / 8-111 2K jednovrstvých laků.

Úrovně lesku jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na odstínu, způsobu aplikace a sušení.

TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží pouze pro základní orientaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví, zaviněné vadnými výrobky). Na základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů si PPG vyměňuje právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě. Časy schnutí odpovídají průměrným časům schnutí při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit tloušťka aplikovaného filmu, vlhkost a teplota pracovního prostředí.

PRO DALŠÍ INFORMACE PROSÍM KONTAKTUJTE:

Selemix Customer Service and Sales Group
 Needham Road
 Stowmarket, Suffolk
 IP14 2AD, England
 Tel: 01449 771771