



## TABELLA MISCELAZIONE LEGANTI DELFLEET ONE® HIGH FLOW & HIGH BUILD

### RAPPORTI DI MISCELAZIONE

PER COLORI BIANCHI			PER ALTRI COLORI			Catalisi e diluizione (a volume)	GLOSS 60°	Rapporto tra F800x e F8030
F8030 (qtà in peso)	F8000/F8001 (qtà in peso)	Tinte base (qtà in peso)	F8030 (qtà in peso)	F8000/F8001 (qtà in peso)	Tinte base (qtà in peso)			
60	-	40	70	-	30	4:1:2-2.8	<10	100/0
54	6	40	63	7	30	4:1:2-2.8	10-25	90/10
48	12	40	56	14	30	4:1:2-2.8	25-40	80/20
45	15	40	52	18	30	3:1:1.5-2	40-50	75/25
42	18	40	49	21	30	3:1:1.5-2	50-60	70/30
36	24	40	42	28	30	3:1:1.5-2	60-70	60/40
30	30	40	35	35	30	3:1:1.5-2	70-80	50/50
24	36	40	28	42	30	3:1:1.5-2	80-90	40/60
-	40	60	-	Da 40 a 60	Da 40 a 60	2:1:0.8-1.2	>90	0/100

### CURVA OPACITA'/BRILLANTEZZA

