

SELEMIX® MATOVÁNÍ - ROZPOUŠTĚDLOVÉ LAKY

Datum vydání:
Říjen 2020

Následující produkty Selemix lze kombinovat pro získání polomatných a pololesklých povrchů:

4-0090 + 4-0015	Selemix Čirý lak (Lesklý a Matný)
7-330 + 7-320	Celulózové vrchní laky (Lesklý a Matný)
7-410 + 7-412	Epoxidové vrchní laky (Lesklý a Matný)
7-512 + 7-511	2K PUR vrchní laky (Lesklý a Matný)
7-610 + 7-611	1K Rychleschnoucí vrchní laky (Lesklý a Matný)

POMĚRY MATOVÁNÍ U ČIRÝCH LAKŮ 4-0090 + 4-0015 Čiré laky

Produkt	Mat	Polo-mat	Polo-lesk	Lesk
Matný čirý lak 4-0015	100	95	85	-
Lesklý čirý lak 4-0090	-	5	15	100
Stupeň lesku (60°)	10-20%	20-30%	40-50%	80-90%
Více informací v TDS číslo:	598	598	598	598

POMĚRY MATOVÁNÍ U POJIV 7-330 + 7-320 Celulózové vrchní laky

Produkt	Mat	Polo-mat	Polo-lesk	Lesk
Matné celulózové pojivo 7-320	800	600	400	-
Lesklé celulózové pojivo 7-330	-	200	400	750
Selemix NPXX pigmenty	200	200	200	250
Stupeň lesku (60°)	10-20%	20-30%	40-50%	80-90%
Více informací v TDS číslo:	515	515	515	516

POMĚRY MATOVÁNÍ U POJIV 7-410 + 7-412 Epoxidové vrchní laky

Produkt	Mat	Polo-mat	Polo-lesk	Lesk
Pojivo epoxidové matné 7-412	800	600	500	-
Pojivo epoxidové lesklé 7-410	-	100	200	700
Selemix NPXX pigmenty	200	300	300	300
Stupeň lesku (60°)				
Schnutí na vzduchu - ocel	10-15%	40-50%	75-85%	>90%
Schnutí na vzduchu - základ	15-20%	55-65%	75-85%	>90%
Sušení v boxu – ocel	20-25%	50-60%	80-90%	>90%
Sušení v boxu - základ	25-30%	65-75%	80-90%	>90%
Více informací v TDS číslo:	522	522	522	520

POMĚRY MATOVÁNÍ U POJIV 7-512 + 7-511 PUR vrchní laky

Produkt	Mat	Polo-mat	Polo-lesk	Lesk
Pojivo PUR matné 7-511	800	600	500	-
Pojivo PUR lesklé 7-512	-	100	200	700
Selemix NPXX pigmenty	200	300	300	300
Stupeň lesku (60°)				
Schnutí na vzduchu	5-10%	15-20%	50-55%	>90%
Sušení v boxu	15-20%	25-30%	55-60%	>90%
Více informací v TDS číslo:	536	573	575	537

POMĚRY MATOVÁNÍ U POJIV 7-610 + 7-611 Rychleschnoucí vrchní laky

Produkt	Mat	Polo-mat	Polo-lesk	Lesk
Pojivo 1K matné 7-611	72	60	50	-
Pojivo 1K lesklé 7-610	-	12	22	70
Selemix NPXX pigmenty	25	25	25	25
Aditiv zasychání 6-530	3	3	3	5
Stupeň lesku (60°)	10-20%	30-40%	45-55%	90-95%
Více informací v TDS číslo:	541	541	541	540

Poznámka:

Všechny úrovně lesku / matu se měří při 60 stupních a platí pro tloušťky suchého filmu 50-60 mikronů.

Úrovně lesku jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na odstínu, způsobu aplikace a sušení.

TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží pouze pro základní orientaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví, zaviněné vadnými výrobky). Na základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů si PPG vymíňuje právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě. Časy schnutí odpovídají průměrným časům schnutí při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit tloušťka aplikovaného filmu, vlhkost a teplota pracovního prostředí.

PRO DALŠÍ INFORMACE PROSÍM KONTAKTUJTE:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771