

Vopsele mate pe bază de apă SELEMIX[®]

Octombrie 2020

Produsele de mai jos pot fi combinate pentru a obține finisaje semi-mate sau semi-lucioase:

- Vopsea 2K cu aplicare într-un singur stagiu 8-110 + 8-111 (finisaj lucios și mat)
- Vopsea poliuretanică 2K 8-552 + 8-553 (finisaj lucios și mat)
- Vopsea sintetică hidrodiluabilă 1K 8-863 + 8-864 (finisaj lucios și mat)

RAȚII DE AMESTEC PENTRU FINISAJE MATE

–Vopsele 2K cu aplicare într-un singur stagiu 8-110+ 8-111

Produs	Finisaj Mat	Finisaj Semi-Mat	Finisaj Satinat	Finisaj Semi-lucios	Finisaj lucios
Vopsea mată 8-111	60	50	45	36	-
Vopsea lucioasă 8-110	-	10	15	24	60
Bază de nuanțare (pigmenți) Selemix WBXX	40	40	40	40	40
Nivel luciu (60°)	10-20%	30-40%	40-50%	60-70%	>90%
A se consulta Fișa tehnică nr:	614	614	614	614	614

RAȚII DE AMESTEC PENTRU FINISAJE MATE

– Vopsea poliuretanică 2K 8-552 + 8-553

Produs	Finisaj Mat	Finisaj Semi-Mat	Finisaj Semi-lucios	Finisaj Lucios
Vopsea mată 8-553	60	36	30	-
Vopsea lucioasă 8-552	-	24	30	60
Bază de nuanțare (pigmenți) Selemix WBXX	40	40	40	40
Nivel luciu (60°)	10-20%	40-50%	50-60%	>80%
A se consulta Fișa tehnică nr:	610	610	610	608

RAȚII DE AMESTEC PENTRU FINISAJE MATE

Vopsea hidrodiluabilă 8-863 + 8-864

Produs	Finisaj Mat	Finisaj Semi-Mat	Finisaj Semi-lucios	Finisaj Lucios
Vopsea mată cu uscare rapidă 8-864	75	40	25	-
Vopsea lucioasă cu uscare rapidă 8-863	-	35	50	75
Bază de nuanțare (pigmenți) Selemix WBXX	25	25	25	25
Nivel luciu (60°)	10-20%	20-30%	50-60%	>80%
A se consulta Fișa tehnică nr:	613	613	613	612

Atentie!

Nivelurile de luciu/ finisaj mat menționate în prezenta fișă tehnică sunt măsurate la 60° C și la o grosime a filmului uscat de 60-70 micrometri pentru Vopselele 2K 8-110 / 8-111, respectiv 40-50 micrometri pentru celelalte vopsele.

Nivelul de luciu descris este orientativ și poate varia în funcție de culoare, modul de aplicare și condițiile de uscare.

PRODUSE DESTINATE EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile din prezenta fișă tehnică au rol orientativ. Utilizarea produselor în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul utilizatorului. PPG nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea neconformă a produselor (cu excepția cazului în care rănirea sau decesul survin din motive imputabile/neglijenței PPG). Informațiile din prezenta fișă tehnică pot suferi modificări ca urmare a politicii de dezvoltare continuă a PPG. Timpul de uscare precizat se referă la uscarea la 20°C. Grosimea filmului, nivelul de umiditate și temperatura pot influența durata de uscare.

PENTRU DETALII SUPLIMENTARE CONTACTAȚI:

Departamentul Relații Clienți
 Needham Road
 Stowmarket, Suffolk
 IP14 2AD, Anglia
 Tel: 01449 771771