

SELEMIX® ДАНІ ЩОДО МАТУВАННЯ - на водній основі

Дата видачі:
Жовтень 2020

Вказані нижче продукти Selemix можна комбінувати для отримання напівматових та напівглянцевих покриттів:

8-110 + 8-111	2-компонентні одношарові покриття (глянцеві та матові)
8-552 + 8-553	2-компонентні поліуретанові покриття (глянцеві та матові)
8-863 + 8-864	1K синтетичні гідророзчинні покриття (глянцеві та матові)

КОЕФІЦІЄНТИ МАТУВАННЯ ЗВ'ЯЗУВАЧІВ БЛИСКУ – 8-110 + 8-111 2К

Одношарові покриття

Продукт	Матовий	Напів-матовий	Сатиновий глянець	Напів-глянцевий	Глянцевий
Матовий одношаровий зв'язувач блиску 8-111	60	50	45	36	-
Глянцевий одношаровий зв'язувач блиску 8-110	-	10	15	24	60
Колірувальні основи Selemix WBXX	40	40	40	40	40
Рівень гляncю (60°)	10-20%	30-40%	40-50%	60-70%	>90%
Дивитися Технічні Специфікації №::	614	614	614	614	614

КОЕФІЦІЄНТИ МАТУВАННЯ ЗВ'ЯЗУВАЧІВ БЛИСКУ – 8-552 + 8-553 2К

Поліуретанові покриття

Продукт	Матовий	Напів-матовий	Напів-глянцевий	Глянцевий
Матовий поліуретановий зв'язувач блиску 8-553	60	36	30	-



Глянцевий поліуретановий зв'язувач блиску 8-552	-	24	30	60
Колірувальні основи Selemix WBXX	40	40	40	40
Рівень глянце (60°)	10-20%	40-50%	50-60%	>80%
Дивитися Технічні Специфікації №:	610	610	610	608

КОЕФІЦІЄНТИ МАТУВАННЯ ЗВ'ЯЗУВАЧІВ БЛИСКУ – 8-863 + 8-864

Гідророзчинні покриття

Продукт	Матовий	Напів-матовий	Напів-глянцевий	Глянцевий
Матовий швидкосохнучий зв'язувач блиску 8-864	75	40	25	-
Глянцевий швидкосохнучий зв'язувач блиску 8-863	-	35	50	75
Колірувальні основи Selemix WBXX	25	25	25	25
Рівень глянце (60°)	10-20%	20-30%	50-60%	>80%
Дивитися Технічні Специфікації №:	613	613	613	612

Примітка:

Всі рівні Глянцю / Матовості заміряються при 60 градусах та надаються для товщин сухої плівки 40-50 мкм для фінішного покриття та 60-70 мкм для 8-110 / 8-111 2К одношарового покриття

Рівні Глянцю надані приблизно, вони можуть змінюватися залежно від кольору, засобу нанесення та умов висихання.

ЦЕЙ ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО

ВИКОРИСТАННЯ

Інформація, представлена в цих Специфікаціях, призначена лише для ознайомлення. Будь-яка особа, яка використовує продукт без попереднього запиту щодо стабільності продукту за призначенням, робить це на свій страх і ризик, і ми не несемо відповідальності за показники продукту або за будь-які збитки чи шкоду (крім смерті або травми в результаті нашої небажності), що виникли в результаті

такого використання. Інформація, що міститься в цих специфікаціях, може періодично змінюватися згідно з нашим досвідом та політикою постійного розвитку продукції. Зазначений час висихання є середнім часом при температурі 20 °С. Товщина плівки, вологість та температура в приміщенні можуть впливати на час висихання.

ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЮ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО:

Selemix Customer Service and Sales Group (Група обслуговування замовників та збуту продукції)

Нідхем-роуд (Needham Road)

Стовмаркет, Саффолк (Stowmarket, Suffolk)

IP14 2AD, Англія

Тел.: 01449 771771

Логотипи PPG та SELEMIX є зареєстрованими товарними знаками, а логотип Hexagon є товарним знаком PPG Industries Ohio, Inc.
© 2020 PPG Industries, Inc. Всі права захищені.

Логотипи PPG та SELEMIX є зареєстрованими товарними знаками, а логотип Hexagon є товарним знаком PPG Industries Ohio, Inc.
© 2020 PPG Industries, Inc. Всі права захищені.

Логотипи PPG та SELEMIX є зареєстрованими товарними знаками, а логотип Hexagon є товарним знаком PPG Industries Ohio, Inc.
© 2020 PPG Industries, Inc. Всі права захищені.