

# SELEMIX® ДАНІ ЩОДО МАТУВАННЯ - на основі органічних розчинників

Дата видачі:  
Жовтень 2020

Вказані нижче продукти Selemix можна комбінувати для отримання напівматових та напівглянцевого покриттів:

4-0090 + 4-0015	Покривні лаки Selemix (глянцевий та матовий)
7-330 + 7-320	Целюлозні покриття (глянцеві та матові)
7-410 + 7-412	Епоксидні покриття (глянцеві та матові)
7-512 + 7-511	2-компонентні Поліуретанові покриття (глянцеві та матові)
7-610 + 7-611	Однокомпонентні швидкосохнучі покриття (глянцеві та матові)

## КОЕФІЦІЄНТИ МАТУВАННЯ ПОКРИВНОГО ЛАКУ – 4-0090 + 4-0015

### Покривні лаки

Продукт	матовий	Напів-матовий	Напів-глянцевий	Глянцевий
Матовий лак 4-0015	100	95	85	-
Глянцевий лак 4-0090	-	5	15	100
Рівень гляncю (60°)	10-20%	20-30%	40-50%	80-90%
Дивитися Технічні Специфікації №:	598	598	598	598

## КОЕФІЦІЄНТИ МАТУВАННЯ ЗВ'ЯЗУВАЧІВ БЛИСКУ – 7-330 + 7-320

### Целюлозні покриття

Продукт	матовий	Напів-матовий	Напів-глянцевий	Глянцевий
Матовий целюлозний зв'язувач блиску 7-320	800	600	400	-
Глянцевий целюлозний зв'язувач блиску 7-330	-	200	400	750
Колірувальні основи	200	200	200	250



Selemix NPXX				
Рівень глянцю (60°)	10-20%	20-30%	40-50%	80-90%
Дивитися Технічні Специфікації №:	515	515	515	516

701

## КОЕФІЦІЄНТИ МАТУВАННЯ ЗВ'ЯЗУВАЧІВ БЛИСКУ – 7-410 + 7-412

### Епоксидні покриття

Продукт	матовий	Напів-матовий	Напів-глянцевий	Глянцевий
Матовий епоксидний зв'язувач блиску 7-412	800	600	500	-
Глянцевий епоксидний зв'язувач блиску 7-410	-	100	200	700
Колірувальні основи Selemix NPXX	200	300	300	300
Рівень глянцю (60°)				
Сушіння повітрям на металі	10-15%	40-50%	75-85%	>90%
Сушіння повітрям на ґрунтовці	15-20%	55-65%	75-85%	>90%
Сушіння в печі на металі	20-25%	50-60%	80-90%	>90%
Сушіння в печі на ґрунтовці	25-30%	65-75%	80-90%	>90%
Дивитися Технічні Специфікації №:	522	522	522	520

## КОЕФІЦІЄНТИ МАТУВАННЯ ЗВ'ЯЗУВАЧІВ БЛИСКУ – 7-512 + 7-511

### Поліуретанові покриття

Продукт	матовий	Напів-матовий	Напів-глянцевий	Глянцевий
Матовий поліуретановий зв'язувач блиску 7-511	800	600	500	-
Глянцевий поліуретановий зв'язувач	-	100	200	700



блиску 7-512				
Копірувальні основи Selemix NPXX	200	300	300	300
<b>Рівень гляncю (60°)</b>				
Сушіння повітрям	5-10%	15-20%	50-55%	>90%
Сушіння в печі	15-20%	25-30%	55-60%	>90%
Дивитися Технічні Специфікації №:	536	573	575	537

## КОЕФІЦІЄНТИ МАТУВАННЯ ЗВ'ЯЗУВАЧІВ БЛИСКУ – 7-610 + 7-611

### Швидкосохнучі синтетичні покриття

Продукт	матовий	Напів-матовий	Напів-глянцевий	Глянцевий
Матовий швидкосохнучий зв'язувач блиску 7-611	72	60	50	-
Глянцевий швидкосохнучий зв'язувач блиску 7-610	-	12	22	70
Копірувальні основи Selemix NPXX	25	25	25	25
Розчин зневоднюючої речовини 6-530	3	3	3	5
<b>Рівень гляncю (60°)</b>	<b>10-20%</b>	<b>30-40%</b>	<b>45-55%</b>	<b>90-95%</b>
Дивитися Технічні Специфікації №:	541	541	541	540

#### Примітка:

Всі рівні Глянцю / Матовості заміряються при 60 градусах та надаються для товщин сухої плівки 50-60 мкм

Рівні Глянцю надані приблизно, вони можуть змінюватися залежно від кольору, засобу нанесення та умов висихання.

# ЦЕЙ ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

---

Інформація, представлена в цих Специфікаціях, призначена лише для ознайомлення. Будь-яка особа, яка використовує продукт без попереднього запиту щодо стабільності продукту за призначенням, робить це на свій страх і ризик, і ми не несемо відповідальності за показники продукту або за будь-які збитки чи шкоду (крім смерті або травми в результаті нашої недбалості), що виникли в результаті такого використання. Інформація, що міститься в цих специфікаціях, може періодично змінюватися згідно з нашим досвідом та політикою постійного розвитку продукції. Зазначений час висихання є середнім часом при температурі 20 °С. Товщина плівки, вологість та температура в приміщенні можуть впливати на час висихання.

## ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЮ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО:

Selemix Customer Service and Sales Group (Група обслуговування замовників та збуту продукції)  
Нідхем-роуд (Needham Road)  
Стовмаркет, Саффолк (Stowmarket, Suffolk)  
IP14 2AD, Англія  
Тел.: 01449 771771

Логотипи PPG та SELEMIX є зареєстрованими товарними знаками, а логотип Hexagon є товарним знаком PPG Industries Ohio, Inc.  
© 2020 PPG Industries, Inc. Всі права захищені.

Логотипи PPG та SELEMIX є зареєстрованими товарними знаками, а логотип Hexagon є товарним знаком PPG Industries Ohio, Inc.  
© 2020 PPG Industries, Inc. Всі права захищені.

Логотипи PPG та SELEMIX є зареєстрованими товарними знаками, а логотип Hexagon є товарним знаком PPG Industries Ohio, Inc.  
© 2020 PPG Industries, Inc. Всі права захищені.